


電解ニッケル-リンめっき

非磁性 GN-310


熱処理後でも非磁性を維持!!



熱処理しても
全く磁化されない!

熱処理
(250°C 以上)

低応力
高硬度
高耐食性



熱処理前はどちらも非磁性

GN-310A	SG	pH
	1.21 - 1.25	<1.0