

電解ニッケル-リンめっき

高耐食性 GN-320

薄膜でも耐食/耐加熱変色

効果を発揮!!

光沢Ni+GN-320+Au



腐食:少

光沢Ni+Au



腐食:多


SST: 96hrs

光沢Ni+GN-320+Sn



変色:少

光沢Ni+Sn



変色:多

加熱:
260°C, 3min

GN-320A	SG	pH
	1.03-1.04	3.0-5.0