

半光沢ニッケルめっき用添加剤

Mark-80

均一な半光沢下地で
光沢ニッケルに均一性を付与

「S(硫黄)フリー」

光沢ニッケルよりも“貴”な
ニッケル層で腐食を抑制

Rack line用

- 安定した半光沢外観を維持
- M-801とM-802の2液混合で使用
- 用途：装飾下地、耐食性下地

M-801	SG	pH	M-802	SG	pH
	1.090-1.110	4.0-6.0		1.019-1.029	2.5-4.5